222 LANKOFUGEANT

MORTIER MINCE D'IMPERMEABILISATION
APPLICATION DIRECTE SUR PARPAINGS

I M P E R M E A B I L I S A T I O N ET P R O T E C T I O N



LES "PLUS" PRODUIT

- Application direct sur parpaings
- Intérieur/extérieur
- Existe en gris et en blanc
- Attestation de conformité sanitaire (A.C.S) contact à l'eau potable
- Excellente adhérence sur béton après immersion
- Résiste à la pression/contre-pression (PV CEBTP)

PROPRIETES

Mortier hydraulique hydrofugé prêt à gâcher à base de ciment spéciaux,de charges minérales ,et d'adjuvants.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre :

- Sous-sols de pavillons
- Murs de caves
- Fondations d'immeubles
- Parkings
- Bassins
- Réservoirs
- Silos

Les ouvrages seront conformes aux textes les régissant

CARACTERISTIQUES

- **Couleur** : gris ou blanc
- **Densité poudre durci** : 1,5
- **Granulométrie** : 0 - 0,5 mm
- **P.P.U** : environ 30 minutes à 20 ℃

Adhérence (MPA) à 28 jours après immersion*

En épaisseur 2 m

Support	Béton
Résistances	1,5

Résistance (MPA)*

	MPa	Colonne d'eau
à la pression	2	200m
à la contre pression	1	100m

* valeurs mesurées en laboratoire et données à titre indicatif.



MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dégraissé, dépoussiéré, les parties friables éliminées.
- Ragréer les nids de cailloux, les zones de bullage, boucher les fissures et les joints creux.
- Réaliser des gorges aux angles rentrants (jonction sol/mur, mur/mur, mur/radier).
- Mouiller abondamment le support, de préférence quelques heures avant le traitement.

Préparation du produit

- Mélanger 25 kg de produit avec 6,5 litres d'eau potable (respecter le dosage d'eau).
- Malaxer mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène.
- Sur béton banché ou sur support lisse, gâcher à l'aide du mélange suivant : 1,5 L de **751 LANKOLATEX** + 5 L d'eau pour 25 kg de **222 LANKOFUGEANT**.
- Laisser reposer le mélange 5 minutes environ avant application.
- D.P.U : 30 minutes environ à 20 °C

Application du produit

- Application en 2 couches croisées minimum, à la brosse mi-dure, au balai coco ou à la lisseuse.
- Avant l'application de la 2ème couche, il doit s'écouler une durée de 8 à 24 heures.
- Réhumidifier la 1ère couche avant l'application de la 2ème.
- Nettoyage des outils à l'eau aussitôt après emploi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation entre +5°C et +30°C.
- Eviter une application extérieure en plein soleil, ou sur support surchauffé.
- Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier.
- l'utilisation directe sur parpaings est réservée aux murs de 2 ème et 3 ème catégories (garages, chaufferies, caves…).
- Épaisseur minimale de l'enduit après séchage : 2 mm.
- Pour plus d'information consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.parexlanko.com.



CONSOMMATION
3 kg / m^2 pour 2 couche

CONDITIONNEMENT
- Seau de 25 kg.
- Sac de 25 kg

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de l'humidité.

GARANTIE
RC Fabricant

Document de référence
- A.C.S N°99 MAT-PA077
- PV CEBTP « pression/contre-pression »
- PV CEBTP « Perméabilité aux liquides »

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008



PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55
www.parexlanko.com

Distribué par :



Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma